



Descrizione: MATRICE WILA V6 86° H100	
Max. tonn. applicabile: 150T/m	Massa: 7.6Kg
Materiale: 42CrMo4 BONIFICATO R=90-110Kg/mm ²	
Trattamento termico: TEMPRA AD INDUZIONE HRC 55-60	
Dis.: Zangrandi	

COD. 3270

5

1